


Combles et toitures (toiture inclinée sarking)

Toitures terrasses

Dallages et chapes



## Caractéristiques techniques:

Propriété	Valeur	Unité	Norme
Résistance a la compression (10% déformation)	300	KPa	EN 826
Conductivité thermique déclarée (à 10°C)	0,034 (30-60 mm) 0,036 (> 60 mm)	W/m·K	EN 12667 EN 12939
Absorption d'eau	≤0,7	% volume	EN 12087
Classement au feu	E	Euroclasse	EN 13501-1
Temperature limite d'application	-50/+75	°C	
Coefficient thermique d'expansion linéaire	0,07	mm/m·K	
Capilarité	0		
Dimensions			
Épaisseur	30,40,50,60,80,100,120	mm	EN 823
Longeur x largeur	1250x600	mm	EN 822
Finition surface	lisse		
Equerrage	5	mm/m	EN 824
Tolérance en épaisseur	+2/-2 (< 50 mm) +3/-2 (≥ 50 mm)	mm	EN 823
Tolérance en largeur	+/- 8	mm	EN 822
Tolérance en longueur	+/- 10	mm	EN 822
Finition latéral	 Feuilluré		

## Propriétés thermiques:

Épaisseur (mm)	Résistance thermique (m <sup>2</sup> .K/W)
30	0,90
40	1,20
50	1,50
60	1,80
80	2,25
100	2,80
120	3,35